Technische Daten

Smartphone und Tabletbesitzer: Über den auf der Flasche befindlichen QR Code kommen Sie direkt auf die Anwendungs- und Artikelbeschreibung.

Bei höherer Luffeuchtigkeit ist mir einer Verlängerung der Aushärtezeit zu rechnen (bis zu 12 Stunden). In dieser Zeit die versiegelte Oberfläche nicht berühren und/oder mit Wasser oder einem Reiniger bearbeiten.

Wirknachweis durch Tropftest:

Wasser sollte (nach der Aushärtung) auf der gesamten Fläche Tropfen, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden.

Bei nachlassendem Abperleffekt kann eine Auffrischung wie bei der Erstbehandlung erfolgen.

Auftragsmenge: ca. 15-25 ml pro qm

Trocknung/Aushärtung:

Trocken nach ca. 60 bis 120 Minuten,

ausgehärtet nach ca. 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +25°C Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 12 Monate,

siehe auch Flaschen- oder Kanisteraufdruck; gut verschlossen in der Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Bereits gemischte Komponenten innerhalb von 24 h verarbeiten.

Lagertemperatur: +5°C bis +25°C

Einfluss der Umgebung: nicht unter +15°C anwenden

Reinigung der nanoversiegelten Flächen:

Da Verschmutzungen wie Bakterien und Kalk nicht fest auf der Nanobeschichtung haften, sind keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch, Scheuermilch) erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem Abperleffekt mit einem Schwamm und einem tensidfreien Reiniger (alle Reiniger von GENANOTECH sind tensidfrei) reinigen. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige, jedoch erheblich einfachere Reinigung der Oberfläche.